

MONOMANO

CERA METALLIZZATA AD ALTA RETICOLAZIONE SUPERCONCENTRATA



CARATTERISTICHE GENERALI

MONOMANO è un'emulsione di polimeri e cere ad alta concentrazione, formulata per la protezione e la lucidatura dei pavimenti di ogni tipo "anche con una sola mano". È il prodotto di scelta nei casi in cui non si abbia la possibilità o il tempo di applicare una seconda mano.

Il film lasciato ha un elevato grado di lucido che può essere notevolmente aumentato, utilizzando METALSPRAY e macchina ad alta o ad altissima velocità, fino a raggiungere "l'effetto bagnato" semplicemente con 2-3 passate. Lo spessore ed il grado di lucido aumentano ogni volta che si esegue il sistema "buffing" con METALSPRAY.

Se si ha la possibilità di applicare **MONOMANO** in due-tre mani, si ottiene un film lucidissimo che può essere mantenuto molto a lungo con il metodo "Burnishing" con macchina a 1500 - 3000 giri.

Il film lasciato è resistente ai segni del traffico, alle macchie, all'alcool ed ai detergenti.

CONDIZIONI DI IMPIEGO

Applicare sul pavimento perfettamente decerato e risciacquato. Per pavimenti come il linoleum poroso o PVC porosi pre-inumidire prima della stesura. Attendere almeno un giorno prima di cominciare a lucidare. Per la prima passata utilizzare macchina fino a 1500 giri e METALSPRAY per aumentare lo spessore ed il grado di lucido del film. Successivamente si possono utilizzare macchine a velocità da 850-1500 giri e SPRAY NC e disco crema. Per macchine ad altissima velocità 2000-3000 giri si lavora a secco (sistema burnishing), con il disco in fibra naturale. Il film di **MONOMANO** può essere rimosso completamente con DESTRIIP al 10% oppure con il metodo a secco con DE SEC.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	emulsione bianca
pH	8.3 ± 0.2
Peso specifico	1.042 g/ml
Contenuto in sostanza secca	31%
Contenuto in sostanza attiva	37%
Coefficiente di attrito (Metodo ASTM 2047/75)	0.56

AVVERTENZE

Il prodotto teme il gelo. La temperatura ambientale ed il grado di umidità condizionano il tempo di filmazione del MONOMANO. In inverno evitare di applicare sotto i 10°C e concedere i tempi di asciugamento di 2-3 ore nel caso si applichi la seconda mano. Viceversa in estate evitare di applicare la cera su pavimenti soleggiati, chiudere le finestre e preinumidire uniformemente il pavimento prima dell'applicazione. Su pavimenti porosi preinumidire prima della stesura

Etichettatura Attenzione



Può provocare una reazione allergica cutanea. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Prima dell'utilizzo leggere attentamente la scheda dati di sicurezza



KEMIKA Spa - Sede operativa e stabilimento
Via G. Di Vittorio 55 - 15076 Ovada (AL) ITALIA
Tel: ++39 (0) 143 80494 – Fax: ++39 (0) 143 823068
info@kemikaspa.com - www.kemikagroup.com

